

REINFO-POX

Resina Epoxy Cristalina para Reforzar Piedra.

Crystalline Epoxy Resin for Stone Reinforcement.

PROPIEDADES / PROPERTIES

Sistemas Epoxy formulados para el refuerzo con fibra de vidrio y el filtrado de Mármoles y Granitos. Nuestros sistemas proporcionan una extraordinaria resistencia mecánica a la temperatura, al fuego, a la humedad y a la corrosión por ácidos y bases. Tienen un elevado poder de adhesión, una mínima contracción al curado y se diferencian por ser sumamente incoloros.

Epoxy systems formulated for glass fibre reinforcement and filtration of marble and granite. Our systems provide extraordinary mechanical resistance to temperature, fire, humidity and corrosion by acids and bases, have high adhesion power, minimum shrinkage on curing and are distinguished by being extremely colourless.

MATERIALES / MATERIALS

✓ MÁRMOL / MARBLE

✓ GRANITO / GRANITE

SECTOR / SECTOR

INDUSTRIA
GRANITO
GRANITE
INDUSTRY

Ref. 092414

ESPECIAL REFUERZO SPECIAL REINFORCEMENT

SPEED
SYSTEM



A1000
+
B1000

€/KG

Consultar

Consultar

€/MIX-KG

Consultar

ENVASE / CONTAINER

25kg - 200Kg -1000kg

UD./BOX



USO / USE



Aplicación horizontal
Horizontal application



Uso en interior
y exterior
Indoor and
outdoor use



4:1

Antes de la aplicación, la resina REINFO-POX A debe mezclarse en proporción 100-25 con los endurecedores REINFO-POX B para conseguir un endurecimiento perfecto.
Ejemplo: Para 100 kg de resina se necesitan 25 kg de endurecedor.

Before application, REINFO-POX A resin must be mixed in a ratio of 100-25 with REINFO-POX B hardener to achieve perfect hardening.
Example: For 100 kg of resin, 25 kg of hardener are required.



Material de consistencia líquida
Material of liquid consistency

LIQUIDO



www.abr-st.com





REINFO POX

A1000

RESINA EPOXY
CRISTALINA PARA
REFORZAR PIEDRA

Producto destinada a uso profesional

PRO

MODO DE EMPLEO:

Antes de la aplicación, la resina REINFO POX A debe mezclarse en proporción 100-25 con REINFO-POX B para conseguir un endurecimiento perfecto.

Ejemplo: Para 100 kg de resina se necesitan 25 kg de endurecedor.



Indicaciones de peligro: Nocivo por ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **Consejos de prudencia:**

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/el vapor. Llevar guantes/prendas/gafas/protección ocular/protección facial. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitarse inmediatamente la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua (o ducharse). EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si están presentes y es fácil hacerlo. Continuar enjuagando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA/médico/... Contiene: Polietilamina. **UN 2735**

Teléfono de urgencias de la sociedad:

Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1) » L-V 9:00 a 14:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies. Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.



Atención



25 Kgs
Cantidad Neta

www.abr-st.com



REINFO POX

B1000

CRYSTAL EPOXY
RESIN FOR STONE
REINFORCEMENT

Producto destinada a uso profesional

PRO

INSTRUCTIONS:

Before the application, the resin REINFO-POX A needs to be mixed in proportion 100-25 with the hardener REINFO-POX B to achieve a perfect hardening.

Example: For 100 kgs of resin 25kgs is needed of hardener.



Hazard statements: Harmful if swallowed. Causes severe skin burns and eye damage. Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements: Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapour/Wash thoroughly after handling. Avoid release to the environment.

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/ face protection.

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower]. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/doctor/... Contains: Polyetheramine. **UN 2735**

Emergency telephone of the company:

Ph. (+34) 965112713. Working Hours (UTC +1) » Mon-Fri 9:00 a 14:00h. For any use not described on the label, refer to the technical department of ABR Surface Technologies. Safety Data Sheet available to the user who requests it.



Atención



25 Kgs
Cantidad Neta

www.abr-st.com

